

3. Ignifugarea materialelor și produselor din lemn sau pe bază de lemn

3.1. Condiții de pregătire a suprafețelor

3.1.1. Pregătirea suprafețelor în vederea aplicării produselor ignifuge de suprafață are în vedere :

— curățarea suprafețelor (de praf, noroi, var, vopsea sau impurități, inclusiv protecții ignifuge anterioare), prin periere, răzuire etc. ;

— chituirea cu masa de șpaclu (realizată din produsul ignifug respectiv și praf de cretă) a tuturor crăpăturilor, îmbinărilor și golurilor existente pe suprafețele ce se protejează.

3.1.2. Pentru ignifugarea prin impregnare, materialul lemnos trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

să fie decojit (să nu aibă la suprafață coajă) ;

să nu fie tratat în profunzime sau la suprafață cu substanțe chimice care să împiedice pătrunderea produsului ignifug în masa materialului.

3.1.3. Pentru asigurarea unei bune protecții, umiditatea materialului înainte de ignifugare nu va depăși 18 % în cazul, protecției de suprafață cu produse ignifuge și 25 % în cazul ignifugării în profunzime prin impregnare. La lambriuri și alte elemente decorative pentru amenajări interioare, umiditatea lemnului înainte de ignifugare nu va depăși 10 % pentru a evita apariția rosturilor după uscare.

3.2. Condiții de aplicare a produselor ignifuge

3.2.1. La alegerea produselor ignifuge și a procedurilor de ignifugare se au în vedere :

— esența materialului și particularitățile de impregnare ale acestuia ;

— condițiile specifice în care este utilizat materialul (în interior sau exterior) ;

— dispunerea vizibilă sau nevizibilă a materialului, precum și rolul acestuia în construcții (de rezistență, finisaj, decorativ etc).

3.2.2. Lucrările de ignifugare se execută în spații în care se asigură temperatura de minim +10°C.

3.2.3. Produsele ignifuge pe bază de apă nu se aplică în cazul suprafețelor pe care au loc condensări sau suprafețe ce nu sunt ferite de precipitații, care necesită să fie spălate periodic etc.

În aceste cazuri se pot folosi produse ignifuge de impregnare solubile în apă, dacă suprafețele respective sunt protejate prin finisări peliculogene (vopsele, emailuri, etc.) rezistente la apă.

3.2.4. Protecția ignifugă a suprafețelor exterioare ale construcțiilor și a celor prevăzute la art.

3.2.3. se realizează prin produse ignifuge rezistente la apă, avizate ca atare.

3.2.5. Aplicarea produselor ignifuge de suprafață se face numai după prelucrarea definitivă a elementelor de construcție, nefiind admise ulterior nici un fel de prelucrări care să îndepărteze stratul ignifug de la suprafață (rindeluire, secționare, cioplire, despicare etc.).

3.2.6. Aplicarea produselor ignifuge pe suprafață poate fi făcută atât asupra produselor înainte de montare, cât și asupra construcției deja executate.

În primul caz, deteriorările straturilor ignifuge provocate prin manipulare vor fi rectificate prin tratarea suplimentară a suprafețelor după montare, iar în al doilea caz este recomandabil a se aplica ignifugarea pe măsura realizării lucrărilor, pentru a se asigura o acoperire cât mai completă a întregii suprafețe lemnoase care intră în, construcție.

3.2.7. Ignifugarea prin impregnare se realizează pe lemnul fasonat în dimensiunile de utilizare. În cazul în care pe șantier, la montaj, apare necesitatea unor mici prelucrări, zonele respective vor fi reïgnifugate cu același produs, aplicat cu pensula până la realizarea consumului specific stabilit de producător.

3.2.8. Operația de ignifugare prin impregnare se execută numai în instalații speciale.

3.2.9. Utilizarea în producție a materialului lemnos ignifugat prin impregnare se face după uscarea acestuia în condițiile de montare în construcție.

3.2.10. La expirarea perioadei specificate de producător pentru menținerea calității în timp a ignifugării (de suprafață, prin impregnare) este obligatorie reïgnifugarea întregii suprafețe protejate anterior, respectiv a întregului material ignifugat prin impregnare.